

**Normatívy - tabuľka pre povolený vnútorný tlak \*)**

\*) hodnoty boli zistené za nepriaznivého prípadu tolerancie hrúbky steny a vonkajšieho priemeru.

Priemer		Hrúbka steny	Hmotnosť	PLEXIGLAS®	
				GS rúra	XT rúra
vonkajší	vnútorný			prípustný vnútorný tlak	
mm	mm	mm	kg / m	bar	bar
5	3	1	0,015		6,7
6	3,5	1,25	0,022		7,2
6,5	4	1,25	0,024		6,7
7	5	1	0,022		5
8	4	2	0,044		8,7
10	7	1,5	0,047		5,6
	6	2	0,059		7,3
	4	3	0,078		10
12	10	1	0,041		3,1
	8	2	0,074		6,3
	6	3	0,1		8,9
13	10	1,5	0,064		4,5
	9	2	0,082		5,9
15	13	1	0,052		2,5
	11	2	0,096		5,6
	10	2,5	0,116		6,4
16	12	2	0,104		4,9
20	18	1	0,07		1,9
	16	2	0,133		4
	14	3	0,189		6
25	21	2	0,17		3,3
	19	3	0,245		4,9
30	26	2	0,207		2,8
	24	3	0,3		4,2
	22	4	0,385		5,5
	20	5	0,463		6,7
38	32	3	0,389		3,4
40	36	2	0,282		2,1
	34	3	0,411		3,3
	32	4	0,534		4,2
	30	5	0,648		5,2
50	46	2	0,356		1,7
	44	3	0,522		2,6
	42	4	0,682		3,5
	40	5	0,834		4,3
60	56	2	0,43		1,4
	54	3	0,634		2,1
	52	4	0,83		2,8
	50	5	1,019		3,6
<b>Distribútor: ZENIT SK, s.r.o.</b>				<b>www.zenitsk.sk</b>	

<b>70</b>	64	3	0,745			1,9	
	62	4	0,978			2,5	
	60	5	1,204			3,1	
<b>80</b>	74	3	0,856			1,6	
	72	4	1,126			2,2	
	70	5	1,389			2,7	
<b>90</b>	84	3	0,967			1,4	
	82	4	1,275			1,9	
	80	5	1,575			2,4	
<b>100</b>	94	3	1,078			1,3	
	92	4	1,423			1,7	
	90	5	1,76			2,2	
<b>110</b>	104	3	1,189			1,1	
	100	5	1,945			2	
<b>120</b>	114	3	1,301			1	
	110	5	2,13			1,8	
<b>133</b>	127	3	1,445			0,9	
	123	5	2,371			1,7	
<b>150</b>	144	3	1,634			0,8	
	142	4	2,164			1,1	
	140	5	2,686			1,4	
<b>180</b>	172	4	2,608			0,9	
<b>200</b>	194	3	2,19			0,6	
	192	4	2,905			0,8	
	190	5	3,613			1,1	
<b>300</b>	292	4	4,387			0,8	
	290	5	5,465			1,1	
	288	6	6,536			1,4	
<b>457</b>	449	4	6,714			0,5	
	447	5	8,374			0,7	
	445	6	10,026			0,9	
	441	8	13,309			1,2	
<b>650</b>	640	5	11,941			0,5	
	638	6	11,313			0,6	
	634	8	19,033			0,8	
	630	10	23,706			1	
<b>Distribútor: ZENIT SK, s.r.o.</b>					<b>www.zenitsk.sk</b>		